

abichem[®]
chimica per l'edilizia e l'industria

SANA TERRAZZA

IDROPELLENTE CONSOLIDANTE PER MICROLESIONI

Proprietà: SANA TERRAZZA è un prodotto concepito per il ripristino di superfici orizzontali con microlesioni (terrazze e balconi). Caratterizzato da un'elevata capacità di penetrazione, ripara le cavillature attraverso un processo di consolidamento elastico (si adatta alle fessure), eliminando le infiltrazioni d'acqua, senza dover ricorrere a radicali rifacimenti.

Rende le superfici trattate idrorepellenti. Per esterni.

Diluizione: pronto all'uso.

Modalità d'impiego: applicare su superfici perfettamente asciutte.

Non applicare il prodotto su superfici esposte al sole o troppo calde. Temperature di applicazione dai 5° - 25° C.

Applicare il prodotto con pennello o airless insistendo particolarmente nelle fughe e nelle zone assorbenti per consentire alla soluzione di penetrare nella soletta sottostante.

Eventuali eccessi rimuoverli dopo 15-20 minuti con l'ausilio di un tampone imbevuto di solventi organici come le benzine.

Proteggere la superficie dall'acqua nelle 24 ore successive all'applicazione.

Resa: la resa varia a seconda del grado di assorbimento del supporto. Generalmente 200-250 grammi a mq.

SPECIFICHE TECNICHE

SI RIPORTA DI SEGUITO L'ISTOGRAMMA RELATIVO AD UN TEST EFFETTUATO IN LABORATORIO: UN PEZZO DI MATERIALE TUFACEO È STATO TRATTATO CON SANA TERRAZZA AD IMMERSIONE IN UNA BACINELLA PER UN TEMPO DI 15 SECONDI. IL MATERIALE TRATTATO AVEVA UN PESO INIZIALE DI 161,83 GRAMMI. DOPO 7 GIORNI IN CAMERA TERMOSTATATA ALLA TEMPERATURA DI 25° C, IL TUFO È STATO POSTO IN IMMERSIONE IN ACQUA DEMINERALIZZATA, ASSIEME AD UN MATERIALE TUFACEO DI RIFERIMENTO NON TRATTATO, PER TESTARE NEL TEMPO LA CAPACITÀ DEL PRODOTTO DI RIDURRE L'ASSORBIMENTO CAPILLARE E DEI PORI DEL SUPPORTO TRATTATO, RISPETTO A QUELLO NON TRATTATO. SONO STATI PESATI I DUE SUPPORTI ALLA DISTANZA DI 1 ORA, 4 ORE, 7 ORE, 24 ORE, 48 ORE E 72 . IL SUPPORTO NON TRATTATO GIÀ DOPO UN'ORA DI IMMERSIONE ASSORBE 34,25, CHE È LA CAPACITÀ MASSIMA DI ASSORBIMENTO PARI AL 21%. IL PRODOTTO TRATTATO ASSORBE DOPO 72 ORE IN IMMERSIONE 5,56 GRAMMI PARI AL 3,43%.

ASPETTO: LIQUIDO

COLORE: TRASPARENTE

ODORE: CARATTERISTICO



BLOCCA LE INFILTRAZIONI DI UMIDITÀ



CONFEZIONAMENTO

CODICE	SCATOLA	BANCALE
50B1	12 PZ X 1 LT	27 CARTONI
50B5	4 PZ X 5 LT	24 CARTONI
50B19	1 PZ X19 LT	24 PEZZI

 IMPERMEABILE
IDROPELLENTE

 UTILIZZABILE
ALL' ESTERNO

 RESA: 1 MQ CON
200-250 GR

 SI APPLICA CON
UNA SOLA MANO

